



Starplex[®] HT 1

Yüksek performanslı ağır hizmet tipi lityum kompleks gres

Ürün açıklaması

Starplex HT 1, yüksek sıcaklıklı titreşimin mevcut olduğu yüksek yük durumlarında mekanik stabilite ve yapışma sağlamak ve çeşitli nemli veya aşındırıcı ortamlarda koruma sağlamak için tasarlanmış yüksek performanslı ağır hizmet tipi bir lityum kompleks grestir.

Starplex HT 1, madeni yağ ve polimeri, bizmut teknolojisini baz alan ve yüksek performanslı rulman aşınma direnciyle sağlam oksidasyon ve korozyon koruması sağlamak için tasarlanmış bir katkı sistemiyle birleştirir.

Müşteriye sunduğu faydalar

- Çeşitli uygulamalarda ağır ve şok yük korumasını destekler
- Merkezi yağlama sistemlerinde iyi pompalanabilirlik sunar
- Yüksek yapışma ve suyla yıkanma direnci
- Yüksek sıcaklıkta ekipman koruması
- Güvenilir oksidasyon stabilitesi

Ürünün öne çıkan yönleri

- Ağır ve şok yük koruması
- Merkezi sistemlerde pompalanabilirlik
- Suyla yıkanma direnci
- Yüksek sıcaklık koruması
- Oksidasyon Stabilitesi

Kullanıldığı Yerler

- Starplex HT 1, ağır yüklü rulmanlar gibi yüksek sıcaklıklardaki uygulamalarda ve nemli ve aşındırıcı ortamlarda koruma sağlar.

Tavsiye edilen diğer ağır hizmet uygulamaları şunlardır:

- İnşaat, tarım ve madencilik sektörleri
- Pelet makineleri
- Genel endüstriyel uygulamalar
- Kağıt ve selüloz ekipmanları
- Denizcilik uygulamaları

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ile Ürüne İlişkin Öneriler

Karşıladığı Şartnameler

DIN 51 502	ISO 6743-09	Çalışma sıcaklığı
KP1.5N-20	ISO-L-XBDIB1.5	220°C'ye kadar sık yağlama ile - 20°C'den 140°C'ye kadar

Tipik test verileri

Test	Test Yöntemleri	Sonuçlar
Viskozite Derecesi		NLGI 1.5
Raf Ömrü: Ürün etiketinde gösterilen dolum tarihinden itibaren 24 ay		
Görünüm	—	Pürüzsüz, turuncu
Kıvam artırıcı türü	—	Lityum Kompleks
Baz yağ türü	—	Mineral/polimer
Baz yağı viskozitesi, 40°C, mm ² /s	DIN 51 562-1	550
Koni Penetrasyon Gresi 60 vuruş çalışmıştır	ISO 2137	295-315
Damlama Noktası	Mettler	265,5
Bakır Korozyonu (24 sa/100°C)	DIN 51811	1 B
Dört Bilyeli Aşınma Gresleri DIN	DIN 51350/1,5	0,530
Dört Bilyeli EP Gresleri DIN	DIN 51350/1,4	3600
Su Geçirmezlik Statiji Gresleri 90°C / 3 saat	DIN 51807/1	1

Normal veriler başlığı altında verilen bilgiler, bir şartname teşkil etmemekle birlikte, güncel üretime dayalı bir gösterim olup kabul edilebilir üretim toleranslarına göre değişebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu, önceki tüm baskıların ve bu baskılarda yer alan bilgilerin yerine geçer.

Açıklama Chevron, bu ürünün, Ürün Bilgi Formunda özellikle belirtilenler dışındaki herhangi bir amaç için kullanımından doğacak hiçbir kayıp ve zarar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre Mevcut bilgilere dayalı olarak bu ürünün, amacına ve Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (MSDS) kapsamındaki önerilere uygun olarak kullanıldığında sağlık açısından herhangi bir olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep üzerine yerel satış ofisinizden veya İnternet üzerinden temin edilebilir. Bu ürün, kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünün bertarafı sırasında, çevrenin korunmasına ve yerel mevzuata uyulmasına özen gösterilmelidir.

Bir **Chevron** şirketi ürünüdür